

POLY VA

Szigetelő falrögzítő

0003.

26/11/07 LRC/nz

Termékleírás

A POLY VA egy vinil kötőanyagú beltéri szigetelő rögzítő. A lúgos kémhatásnak kitűnően ellenáll.

Felhasználási terület

A POLY VA megelőzi a vakolat abszorpciós különbségeit és biztosítja a festék tökéletes rögződését. A POLY VA az azbeszt felületek lezáró bevonásához D TÍPUSÚ bevonóréteggént alkalmazható, hogy a mozgás és hulladékszállítás közben megelőzze az azbesztpor levegőbe kerülését. (Az olasz Hivatalos Közlöny 22/10/1999-i számában közölt D.M.20/08/1999-i miniszteri rendelet szerint.)

Műszaki jellemzők

Szín	: tejszerű, színtelen
Kötőanyag tulajdonság	: vinil diszperzió
Fajsúly	: 1,02 kg/l (± 0,02)
Kiadósság	: 20÷25 m ² /L a hígítástól és a felület abszorpciójától függően
Kiadósság D típusú bevonatként	: 8÷10 m ² /L 8÷9 μm száraz vastagság esetén a felület abszorpciójától függően
Tárolási stabilitás	: 12 hónap eredeti zárt csomagolásban

Megj.: 20°C-on mért adatok.

A termék megfelel a **2004/42/EK-IIA (h)** irányelvnek, a max. VOC tartalom 50 g/l alatt van. (2007.)

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A régi vagy pergő, porladozó felületet jól keféljük vagy kaparjuk le, hogy eltávolítsunk mindeféle nem tapadó részt, majd vigyük fel rá a POLY VA terméket.
A D TÍPUSÚ bevonat	: Ha a POLY VA terméket D TÍPUSÚ bevonóréteggént alkalmazzuk az azbeszt felületek bevonására, a rögzítőt 1÷2% 6003. cikkszámú IMPACOLOR UNI termékkel színeznünk kell, hogy a felhordással a felülethez színétől meg lehessen különböztetni. Az így beszínezett POLY VA-t 1:3 arányban vízzel kell hígítani és a felület letisztítása nélkül közvetlenül fel kell hordani.
Felhordási eljárás	: - henger - ecset – szórópisztoly (A D TÍPUSÚ bevonóréteggént alkalmazott POLY VA csak szórópisztollyal hordható fel.)
Hígítás	: rögzítő-szigetelőként: 1 POLY VA + 7 rész víz D TÍPUSÚ bevonatként: 1 POLY VA + 3 rész víz
Száradási idő levegőn (20°C) D TÍPUSÚ bevonatként	: 4 ÷ 5 óra
Átvonhatóság	: 2 ÷ 3 óra múlva

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

POLY VA

Szigetelő falrögzítő

0003.

26/11/07 LRC/nz

MEGJEGYZÉS: Nem szabad a terméket 75%-os páratartalom felett felhordani!
A felület és a környezet hőmérséklete + 5°C és 35°C között legyen.

NEM FAGYÁLLÓ. A terméket + 5 és 35°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.