

OXITE

1010.

Cinkfoszfát alapú szintetikus rozsdagátló

17/02/03 LRB/nz

Termékleírás

Levegőn száradó rozsdagátló alapozó. Vasra kiválóan tapad. A gyors száradásnak köszönhető, hogy az építőiparban is nagyon elismert. Felülfesthető ecsetes lakkokkal, mint a TRE CIME.

Felhasználási terület

Rozsdagátló jellegzetességénél fogva és mivel gyorsan szárad, különösen alkalmas az ipari területen.

Műszaki jellemzők

| | |
|-----------------------------|---|
| Szín | : szürke - oxidvörös |
| Kötőanyag tulajdonság | : alkid |
| Száraz filmréteg | : matt |
| Szárazanyag-maradék súlyban | : 79 % (± 0,5) |
| Fajsúly | : 1,54 kg/l (± 0,05) |
| Viszkózitás | : 4000 (± 1000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4 |
| Kiadósság* | : 6 ± 7 m ² /l két rétegben |
| Tárolási stabilitás | : ép csomagolásban 24 hónap |

* A kiadósság a sima és szabályos felületre javasolt vastagság alapján lett kiszámolva.

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

| | |
|----------------------------|--|
| Felületelőkészítés | : Az OXITE alapozó felhordása előtt a felületet zsírtalanítani kell és minden por- és rozsdanyomot el kell távolítani. |
| A termék előkészítése | : Addig kell keverni, amíg színe és állaga egységes nem lesz. |
| Felhordási mód | : - henger – ecset - légkeverésű dukkózópisztoly: 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával, 2,5 ÷ 3,5 atm. nyomás mellett |
| Hígítás | : ecsetes felhordásnál 10% a 1602. kódsz. ACQUARAGGIA termékből, szórásos felhordásnál 20 ÷ 25% a 1603. kódsz. DILUENTE SINTETICO termékből. |
| Javasolt vastagság | : 70 ÷ 80 µm, ami két réteggel érhető el |
| Levegőn száradás (20°C-on) | : pormentes : 15 perc fogásbiztos : 2 óra teljes száradás : 24 óra |
| Átfesthetőség | : 18 ÷ 24 óra elteltével |

Megj.: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

OXITE

1010.

Cinkfoszfát alapú szintetikus rozsdagátló

17/02/03 LRB/nz

műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.