

# CONIT

## GYORSAN SZÁRADÓ ROZSDAGÁTLÓ

**1014.**

25/06/04 LRB/nz

### Termékleírás

Rendkívül gyorsan száradó rozsdagátló alapozó. A csak egyszerűen zsírtalanított vasra is kitűnően tapad, és bármilyen típusú fedőtermékkel felülfesthető.

### Felhasználási terület

Bármilyen munkára felhasználható, ahol jó rozsdagátló tulajdonságra van szükség, kitűnően rögződik, és kültéren hosszú tartósságot biztosít.

### Műszaki jellemzők

Szín	: fehér - szürke - oxidvörös
Kötőanyag tulajdonság	: len-fa-fenát
Száraz filmréteg	: matt
Szárazanyag-maradék súlyban	: fehér : 75 % ( ± 1)
Fajsúly	: fehér : 1,69 kg/l ( ± 0,02)
Viszkozitás	: 4000 ( ± 1000) mPa.s Brookfield RVT rpm 20 s 4
Kiadósság*	: 4 ± 5 m <sup>2</sup> /kg két rétegben
Tárolási stabilitás	: 12 hónap ép csomagolásban

\*A kiadósság a sima és szabályos felületre javasolt vastagság alapján lett kiszámolva.

**Megj.:** 20°C-on mért adatok.

### Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felületről el kell távolítani mindenféle olaj, zsír, por és rozsdá maradványt, valamint nem jól tapadó régi festéket. A homokkal való tisztítás tanácsos, bár nem feltétlenül szükséges.
A termék előkészítése	: Addig kell keverni, amíg színe és állaga egységes nem lesz.
Felhordási mód	: - légkeverésű dukkózópisztoly: 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával, 2,5 ÷ 3,5 atm. nyomás mellett. - airless
Hígítás	: 20 ÷ 25%-ban a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO termékkel
Javasolt vastagság	: 70 ÷ 80 µm szárazon
Levegőn száradás (20°C-on)	: pormentes : 10 perc fogásbiztos : 15 perc teljes száradás : 6 ÷ 8 óra
Átfesthetőség	: 2 óra elteltével

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztekét végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

# CONIT

# 1014.

## GYORSAN SZÁRADÓ ROZSDAGÁTLÓ

25/06/04 LRB/nz

További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.