

ANTICORROSIVO EPOX

1053.

Kétkomponensű epoxid alapozó

07/10/03 LRB/nz

Termékleírás

Kétkomponensű, korróziógátló epoxid alapozó. Rendkívül jól tapad vasra, horganyzott és galvanizált lemezre, alumíniumra, könnyűötvözetre, rozsdamentes acélra.

Felhasználási terület

Nehéz épületszerkezetek, vegyipari berendezések, mezőgazdasági gépek, tartályok, ciszternák. Jó mechanikai ellenállása és víztaszító képessége révén vasbeton bevonására is használatos.

Műszaki jellemzők

Szín	: igény szerint
Kötőanyag tulajdonság	: epoxid/poliamid
Terméktípus	: kétkomponensű, a 4040. cikksz. INDURITORE PER EPOX edzővel
Fazékidő	: kb. 4 óra
Száraz filmréteg	: matt
Szárazanyag-maradék súlyban	: fehér „A” rész : 79% (± 1) „B” rész : 46% (± 1) katalizált : 73% (± 1)
Fajsúly	: fehér „A” rész : 1,63 kg/l (± 0,05)
Viszkózitás	: „A” rész : 8000 ÷ 16000 mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 5
Kiadósság*	: 3 ÷ 4 m ² /kg 2 réteg esetén
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

*A kiadósság sima és szabályos felületen, a javasolt vastagságnak megfelelően lett kiszámítva.

Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés : Régi festékréteg jelenlétében tapadási próbát kell végezni.
VASFELÜLET: SA2,5 fokozatú homoktisztítással, vagy gondos mechanikai tisztítással, majd oldószeres zsírtalanítással.
HORGANYZOTT LEMEZ ÉS ROZSDAMENTES ACÉL: málló és oxidálódott, rozsdásodott részekről gondosan meg kell tisztítani. Szerves oldószerekkel tökéletesen zsírtalanítani kell.
ALUMÍNIUM ÉS KÖNNYŰÖTVÖZETEK: csiszolással mechanikus tisztítást végezni, majd oldószerezrel zsírtalanítani, vagy kromatózással, ill. foszfokromatózással a felülettisztítást elvégezni.
Az ANTICORROSIVO EPOX a 1170. cikksz. SMALTO EPOX-szal felülfesthető. Ha tökéletes felületet akarunk elérni, akkor egy kétkomponensű poliuretán fedőbevonót kell használni. A felüllakozást a felviteltől számított 24 óra, de semmi esetre sem több, mint 48 óra elteltével kell elvégezni. Amennyiben túlhajadjuk ezt az időt, az újrafestés előtt a kikeményedett filmréteget meg kell csiszolni.

A termék elkészítése : Az „A” részt tökéletesen ki kell keverni, hogy színe és állaga

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

ANTICORROSIVO EPOX

1053.

Kétkomponensű epoxid alapozó

07/10/03 LRB/nz

egységes legyen, majd az alábbi arányban adagoljuk hozzá a „B” részt:

	<u>súlyban</u>
„A” rész: 1053. FONDO ANTICORR. EPOX	: 5 rész
„B” rész: 4040 0000 INDURITORE PER EPOX	: 1 rész

Felhordási mód	: - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,5 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával, 3 ÷ 4 atm nyomás mellett. - airless - henger - ecset
Hígítás	: a tökéletesen homogén keveréket a 1612. cikksz. DILUENTE EPOX hígítóval 15 ÷ 20%-ban szórófelhordáshoz, míg 10%-ban a hengeres vagy ecsetes felhordáshoz.
Javasolt vastagság	: két réteghez 80 ÷ 100 µm szárazon (szórással)
Száradási idő levegőn (20°C-on)	: pormentes : 30 perc ragadásmentes : 2 óra teljes száradás : 24 óra max. vegyi ellenállás : 7 nap elteltével
Újrafesthető	: a felhordástól számított 24 – 48 óra között

MEGJEGYZÉS: Mint a többi hasonló jellegű termék, a felhordás alatti magas pára és az alacsony hőmérséklet a filmréteg jellegzetességét és száradását befolyásolhatja.

+ 8°C alatti hőmérséklet vagy 80% fölötti relatív páratartalom esetén nem szabad felvinni.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLTATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.