

IMPALUX OPACO

1115.

Nitroszintétikus matt lakk

06/06/01 LRB/nz

Termékleírás

Az IMPALUX OPACO egy nitrocellulóz alapanyagú, különleges alkidgyantákkal módosított, rendkívül gyorsan száradó lakk.

Felhasználási terület

Az IMPALUX szerszámok, fém- és fabútorok, csillárok fedőbevonatára alkalmas.

Műszaki jellemzők

Szín	: fekete, fehér
Kötőanyag tulajdonság	: alkid-nitrocellulóz
Száraz filmréteg	: matt – 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°)
Szárazanyag-maradék súlyban	: fekete : 37% (± 1) fehér : 42% (± 1)
Fajsúly	: fekete : 1,01 kg/l (± 0,02) fehér : 1,10 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	: fekete : 125" (± 25) Coppa ISO-DIN 6 fehér : 105" (± 15) Coppa ISO-DIN 6
Elméleti fedés*	: 8 m ² /kg
Tárolási stabilitás	: 12 hónap ép csomagolásban

*Az elméleti fedés sima és szabályos felületen, a javasolt vastagságnak megfelelően lett kiszámítva.

Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: a felületet a rozsdá- és gálmányomoktól, zsírtól és nedvességtől mechanikai úton gondosan meg kell tisztítani, majd oldószerrel zsírtalanítani kell. Felvinni egy felülfesthető nitro alapozót, a 1075. cikksz. NEW GOLDER-t vagy a 1014. cikksz. CONIT-ot, ill. alumíniumra vagy könnyűötvözetre a 1091. cikksz. NEW PRIMER-t.
A termék elkészítése	: Addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egységes nem lesz. Megfelelő hígítás után, egy vagy két rétegben felvinni az IMPALUX OPACO-t, amíg a kívánt vastagságot el nem érjük.
Felhordási eljárás	: - dukkozópisztoly: 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvóka és 2,5 ÷ 3 atm nyomás - airless
Hígítás	: 40 ÷ 50%-ban a1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val
Javasolt rétegvastagság	: 30 ÷ 50 µm szárazon Egy-egy réteget nem szabad túl vastagon felhordani.
Száradási idő levegőn	: pormentes : 5 perc fogásbiztos : 15 perc teljes száradás : 60 perc

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

IMPALUX OPACO

1115.

Nitroszintétikus matt lakk

06/06/01 LRB/nz

MEGJEGYZÉS: A meleg hónapokban és magas páratartalom esetén a 1616. cikksz. DILUENTE NITRO ANTINEBBIA hígítót kell használni.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.