

ZINCANTE EPOSSIDICO 2C

1238.

Kétkomponensű epoxid horganyzó alapozó

01/12/03 LRB/nz

Termékleírás

Kétkomponensű, a korrózióknak kitűnően ellenálló, epoxid horganyzó alapozó. Különböző festésrendszereknél használható, például epoxid, vinil, klorgumi, duzzadó tűzvédő festék stb.

Felhasználási terület

Alapréteggént hordható fel fémből készült ipari-, hajó-, gyári, mozdonykéményre, füst- és kályhacsőre, kohók, kemencék, sütők részeire, magas hőmérsékletnek kitett vegyi berendezések felületeire, felmelegedő gőzcsövekre kül- vagy beltéren is. Valamint shop-primerként használható a szemcseszórással kezelt vasfelület védelmére, amennyiben a szerkezetet az összeszerelés után kell lefesteni. Ebben az esetben, ha vékony rétegben kerül felhordásra (25 μ alatt), lehet vágni és hegeszteni.

Műszaki jellemzők

Szín	: cinkszürke
Kötőanyag tulajdonság	: epoxi/poliamid
Terméktípus	: kétkomponensű, a 4044. cikksz. INDURITORE per EPOX-szal (edzővel)
Fazékidő	: kb. 6 óra
Száraz filmréteg	: matt
Szárazanyag-maradék súlyban	: a fehér „A” komponens : 87% ($\pm 0,5$) katalizált : 77% ($\pm 0,5$)
Fajsúly	: a fehér „A” komponens : 2,85 kg/l ($\pm 0,05$)
Viszkózitás	: tixotróp
Kiadósság*	: 2 ÷ 3 m ² /kg
Tárolási stabilitás	: 24 hónap eredeti zárt csomagolásban

*A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

Felhasználási mód:

Felületelőkészítés : A felület zsír- és rozsdamentes legyen.
Az SA 2,5 fokozatú szemcseszórást követően azonnal fel kell hordani a ZINCANTE EPOX 2C alapozót, nehogy berozsdásodjon.
Az alapozó felhordása után 24 órával lehet felülfesteni.

A termék elkészítése : Az „A” komponenszt gondosan el kell keverni amíg egységes állagot és színt kap, majd az alábbi arányban belekeverni a „B” komponenszt:

súlyban

„A” komponens: 1238 3098 ZINCANTE EPOX	100 rész
„B” komponens: 4044 0000 INDURIT. per EPOX	15 rész

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

ZINCANTE EPOSSIDICO 2C

1238.

Kétkomponensű epoxid horganyzó alapozó

01/12/03 LRB/nz

- Felhordási eljárás : - levegőporlasztásos dukkózópisztoly 1,4 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával
2,5 ÷ 3 atm. nyomás mellett.
- airless szórás
- Hígítás : A tökéletesen elkevert keveréket maximum 5%-ban lehet hígítani a
1612. cikksz. DILUENTE EPOX-szal.
- Javasolt rétegvastagság : 110 ÷ 130 μ m nedvesen
80 ÷ 100 μ m szárazon
- Száradási idő 20°C-on : pormentes : 15 perc
teljes kikeményedés : 24 óra
- Átvonhatóság : a felhordást követő 24 óra múlva.

MEGJEGYZÉS: Nem szabad a terméket + 8°C alatt és 80%-os páratartalom felett felhordani!

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLTATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.