

# HIVERY VHS

# 1314.

## Kétkomponensű, alacsony VOC tartalmú, akril HS lakk

28/06/04 LRB/nz

### Termékleírás

A HIVERY VHS egy kétkomponensű áttetsző akril lakk, nem sárgul, kiváló minőségű, szárazanyagtartalma nagyon magas és VOC tartalma alacsony. Könnyen felvihető, gyorsan szárad, nagy keménységű és magas csillogású.

A hozzátartozó két edző lehetővé teszi, hogy a mindenkori munkának legjobban megfelelő kerüljön felhasználásra, maximális rugalmasságot biztosítva ezzel a felhasználás területén.

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a hagyományos lakkokhoz viszonyítva kevesebb réteg felvitelével egy jól telített, vastag filmréteg keletkezik, és a felhasznált matt alaptól függetlenül minden kétrétegben történő festékfelvitel esetében a végeredmény kiváló lesz.

### Felhasználási terület

Jó minőséget igénylő gépkocsik fedőbevonatára.

### Műszaki jellemzők

Szín	: áttetsző, színtelen
Kötőanyag tulajdonsága	: akril/izocianátos gyanták
Termék típus	: kétkomponensű, a 4342./4341. cikksz. INDURITORI edzővel
Fazékidő	: kb. 2 óra
Száraz filmréteg	: csillogó – 95 gloss (Gardner 60°C)
Szárazanyag-maradék súlyban	: „A” rész : 52% ( ± 1) „B” rész : 54% ( ± 1) katalizálva : 53% ( ± 1)
Fajsúly	: „A” rész : 0,99 kg/l ( ± 0,02) „B” rész : 1,00 kg/l ( ± 0,02)
Viszkózitás	: „A” rész : 110" ( ± 20") Coppa ISO-DIN 4
Kiadósság	: 8 ÷ 10 m <sup>2</sup> /l
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

\* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

**MEGJ.:** 20°C-on mért adatok

### Felhasználási mód

Felület előkészítése : a felület száraz, tiszta, olaj-, zsír- és szilikonmentes legyen.

A termék elkészítése : a két komponenst az alábbi arányban kell elkeverni:

	<u>súlyban</u>	<u>térfogatban</u>
„A” rész : 1341 0000 HIVERY VHS	2 rész	2 rész
„B” rész : 4342 0000 INDUR. NORMALE (normál)	1 rész	1 rész
vagy : 4341 0000 INDUR. RAPIDO (gyors)	1 rész	1 rész

A tökéletesen elkevert keveréket 25" ÷ 35" Coppa ISO-DIN 4-ig (16" ÷ 18" FORD 4) kell hígítani, és hagyományos eljárással felvinni.

Felhordás : levegőporlasztásos szórópisztoly: 1,3 – 1,6 mm átmérőjű fúvóka, 2,5 ÷ 3,5 bar nyomás

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

## HIVERY VHS

**1314.**

### Kétkomponensű, alacsony VOC tartalmú, akril HS lakk

28/06/04 LRB/nz

Hígítás	: A termék jó felhordhatása érdekében max. 10%-os hígítást ajánlunk a 1653. cikksz. Standard DILUENTE PER ACRILICI, vagy a lassúbb 1648. cikksz. termékkel.
Javasolt rétegvastagság	: 60 ÷ 70 $\mu$ m szárazon
Száradási idő levegőn (20°C-on)	: pormentes : kb. 20 perc teljes száradás : kb. 10 óra
Szárítókamrában	: zsugorodási idő : 5 ÷ 10 perc környezeti hőmérsékleten égetési idő : 30 perc 60°C-on
<b>Edző használata</b>	: Térfogatban és súlyban 2:1 arányban katalizálni az évszaknak és az elvégezendő munkának legjobban megfelelő edzővel :
- normál edző	: cikksz.: 4342 0000 Lassúbb, de jobban teríthető, a meleg évszakban használatos, Valamint kemencében való szárításhoz és amikor nagy felületet festéséhez.
- gyors edző	: cikksz.: 4341 0000 Általános felhasználásra, az átmeneti évszakokban, közepes nagyságrendű munkákhoz, levegőn és kemencében történő szárítás esetén.

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.