

KELA RUST

1412.

Rozsdagátló szerves kelát

09/05/05 LRB/nz

Termékleírás

A KELA RUST egy tejszerű folyékony rozsdakonverter. Ecsettel vagy szórással hordható fel. A rozsdával egyesülve egy feketés lila színű, nagyon stabil szerves fémkomplexumot alkot, amely erősen tapad a lemezre, és meggátolja az újabb rozsdá keletkezését. Kitűnő alapot képez a felületre kerülő bevonatokhoz.

Felhasználási terület

A karosszéria és az ipari területen bárhol, ahol a rozsdásodási folyamatot kémiai úton kell megállítani és átalakítani, mert a rozsdaréteget mechanikus módon nem lehet eltávolítani.

Műszaki jellemzők

Szín	: krémfehér
Kötőanyag tulajdonság	: csersav származékú kelát polimer
Száraz filmréteg	: épp vasfelületen színtelen, rozsdás vasfelületen feketés kék
Szárazanyag-maradék súlyban	: 25% (± 1)
Fajsúly	: 1,03 kg/l (± 0,01)
Kiadósság	: 8 ÷ 10 m ² /l a felület állapota szerint
Tárolási stabilitás	: 12 hónap ép csomagolásban

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felületről el kell távolítani az olaj- és a zsírfoltokat, a lepergő rozsdaforgácsokat és gálma pikkelyeket. A málladozó, sós vagy kémiai anyagoktól szennyezett levegőnek kitett felületeket vízsugárral le kell mosni, mielőtt a KELA-RUST-ot felvisszük rá. A termék nedves felületre is felhordható.
Felhordás	: - levegőporlasztásos dukkozópisztoly: 1,5 ÷ 1,7 mm átmérőjű fúvókával 2 ÷ 3 atm nyomás mellett. - ecsettel, hengerrel
Hígítás	: A termék felhasználásra kész állapotban kerül kiszerezésre. Szükség esetén vízzel hígítható. Soha nem szabad semmilyen típusú oldószert alkalmazni.
Javasolt rétegvastagság	: Túlzás nélkül, a kezelendő rozsdaréteg vastagságának megfelelően kell felhordani. Kerülni kell, hogy a termék lefolyjon.
Száradási idő levegőn (20°C)	: kb. 30 perc
Átvonhatóság	: legalább 3 óra elteltével.

A terméknek egy bizonyos nedvességre van szüksége ahhoz, hogy hatását tökéletesen ki tudja fejteni. Tanácsos a felvitelt este elvégezni az éjszakai nedvességet kihasználva, majd másnap reggel átfesteni.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

KELA RUST

1412.

Rozsdagátló szerves kelát

09/05/05 LRB/nz

Soha nem szabad a napon használni, vagy meleg lemezre felvinni. A túl gyors száradás következtében az eljárás nem lenne tökéletes.

A reakció teljes lefolyása előtt nem szabad újrafesteni: ez kb. 3 óra normál feltételek mellett. A rozsdával borított részek kékes feketévé kell, hogy váljanak.

A kezelt felület bármilyen típusú lakkfestékkel átvonható, a KELA RUST alkalmazását követő 6 ÷ 7 napon belül.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon fémdobozt vagy fémből készült szerszámot!
Soha ne tegye vissza az eredeti dobozba a fel nem használt maradékot, amely rozsdamaradványokat tartalmaz, mert ettől az egész bekeményedhet!

FAGYRA ÉRZÉKENY! A terméket + 5 és + 10°C közötti hőmérsékleten kell tárolni.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.