

BUMPER PAINT

1501.

Rücskösítő festék lökhárítóra

01/03/05 LRD/nz

Termékleírás

Egykomponensű festék, amely a gépkocsi-lökhárító gyártás területén alkalmazott műanyagok legnagyobb részére tökéletesen tapad. (Polipropolén, polikarbonát, ABS, Pocan, xenoy, merev poliuretán, üvegszállal erősített poliészter stb. kivéve a polietilént és a polietilént tartalmazó keverékek.) Gyorsan szárad, kiválóan tapad, az időjárás viszontagságoknak és a mosásnak kitűnően ellenáll. Az eredeti lökhárítóknak megfelelően, jellege félmatt. Felhasználható fedőbevonatként egy rétegben, vagy mint a normál akril karosszéria lakkokkal felülfestendő, tapadó alap.

Felhasználási terület

A karosszéria területén az idővel kifakult műanyag lökhárítók eredeti jellegét visszaadja, ill. használható, mint alapozó a Fibrato Repair műanyag-gitt vagy egyéb különböző színű poliuretán lakk felvitele előtt.

Műszaki jellemzők

Szín	: Id. katalógus
Kötőanyag tulajdonsága	: alkid-, akril- és gumiabroncs-gyanta keverék
Száraz filmréteg	: félmatt – 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°)
Szárazanyag-maradék súlyban	: 55 % (± 1)
Fajsúly	: 1,12 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	: 2200 (± 200) mPas Brookfield RVT rpm 50 s 5
Kiadósság	: 3 ÷ 5 m ² /l a felvitt vastagság szerint
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

Megj.: 20 C°-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület száraz, tiszta, olaj-, kátrányfolt- és sármentes legyen. Ajánlatos a részt a 1618. kódsz. szilikonmentesítő oldattal letisztítani, hogy a szilikon- ill. fényezőviasz-nyomokat teljesen eltávolítsa.
A termék elkészítése	: Addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egységes nem lesz.
Felhordási eljárás	: Dukkozópisztoly: ejtőtartályos pisztoly, 1,7 ÷ 1,9 mm átmérőjű fúvóka és 2 ÷ 3 bar nyomás.
Hígítás	: Erős rücskösítéshez nem kell hígítani; normál rücskösítéshez kb. 10 % 1605. kódsz. DILUENTE NITRO kell; sima felülethez 15 ÷ 20 %-ban kell hígítani.
Javasolt rétegvastagság	: 50 ÷ 100 μm Nem szükséges vastag rétegben felvinni.
Száradási idő levegőn (20°C)	: fogásbiztos: ~ 30'
80 ± 100 μm vastagságnál	: teljes száradás: ~ 8 óra
Átfesthetőség	: 4 ÷ 6 óra múlva, bármilyen egy- vagy kétkomponensű lakkal.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

BUMPER PAINT

1501.

Rücskösítő festék lökhárítóra

01/03/05 LRD/nz

Megj.: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.