

FIR ACRYL

1515.

Egykomponensű extra szigetelő-kitöltő szórókit

01/03/05 LRD/n

Termékleírás

Egykomponensű hagyományos szórókit. Könnyen felvihető, kitűnő teljesítmény, kiváló csiszolhatóság jellemzi. Bármilyen típusú, normál, a karosszéria területén alkalmazott lakkfestékekkel átvonható.

Felhasználási terület

A gyors kikeményedéséből eredően a nem kemencével szárító karosszéria műhelyekben a leggyakrabban használt szigetelő.

Lehetővé teszi a poliészter alapozók és kitek teljes leszigetelését, és kiváló alapot képez a következő festékrétegnek.

Műszaki jellemzők

Szín	: szürke
Kötőanyag tulajdonsága	: módosított nitroszintétikus
Szárazanyag-maradék súlyban	: 49% (± 0,5)
Fajsúly	: 1,19 kg/l (± 0,02)
Viszkozitás	: 9000 (± 1000) mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 5
Kiadósság	: 2 ÷ 3 m ² /l a felvitt rétegvastagságtól függően
Tárolási stabilitás	: 24 hónap ép csomagolásban

Megj.: 20 °C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület száraz, tiszta és pormentes, valamint egy kissé érdesre csiszolt legyen.
A termék elkészítése	: Tökéletesen homogénre kell elkeverni és 20°C-on a 70" ÷ 100" Coppa ISO-DIN 4 viszkozitásig kell hígítani. Több keresztezett, és egymást rövid időn belül követő rétegben kell felvinni, amíg a kívánt vastagságot el nem érjük.
Felhordási eljárás	: levegőporlstsztásos dukkozópisztoly: 1,4 ÷ 1,8 mm átmérőjű fúvókával, 2,5 ÷ 3,5 bar nyomással.
Hígítás	: 40 ÷ 60 %-ban az 1605. cikksz. DILUENTE NITRO, vagy más jó minőségű hígítóval.
Száradási idő levegőn (20°C)	: pormentes : kb. 10 perc
60 – 70 µm vastagságnál	teljes száradás : kb. 40 perc
Csiszolás	: kb. 2 óra elteltével 20°C-on
Újrafesthető	: 3 ÷ 4 óra elteltével

MEGJEGYZÉS: A fedő festékréteg felvitele előtt ajánlatos a szigetelő alapot gyengén megcsiszolni.

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

FIR ACRYL

1515.

Egykomponensű extra szigetelő-kitöltő szórókitt

01/03/05 LRD/n

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.