

## BODY OC LC

**1531.**

### Hangszigetelő zajtompító védőbevonat

11/05/06 LRD/nz

#### Termékleírás

Karosszéria hangszigetelő, kavicsfelverődés elleni, alkidgyanta alapú védőbevonat. Szórással hordható fel azokra a részekre, ahol a korrózió és a kerék által felcsapódó kavics elleni védelemre van szükség. Ehhez jó hangtompító hatás is párosul.

Gyorsan szárad, jól tapad, jó védőhatással rendelkeznek, az ütésnek, a kopásnak, az ásványi olajoknak jól ellenáll.

Száradás után bármilyen fedőlakkal átfesthető.

#### Felhasználási terület

A karosszéria területén a kocsis alsó részére, a kerékházra, az ajtók alsó részére, a motorház és a csomagtartó belső részeire használható. Az ipari területen hang- és hőszigetelőként a fémlemezes részekre. (Ajtók, válaszfalak, rekeszek, motorháztetők, különböző lemezes részek stb.)

#### Műszaki jellemzők

Szín	: fekete, fehér, világos szürke
Kötőanyag tulajdonság	: alkidgyanták
Száraz filmréteg	: selyemfényű, narancshéjszerűen rücskösített
Szárazanyag-maradék súlyban	: fekete és szürke : 67% (± 0,5) fehér : 72% (± 0,5)
Fajsúly	: fekete és szürke : 1.40 kg/l (± 0.02) fehér : 1,47 kg/l (± 0.02)
Viszkózitás	: 17000 ÷ 24000 mPas Brookfield RVT rpm 5 s 5
Kiadósság	: 3 ÷ 4 m <sup>2</sup> /kg 200 ÷ 300 μm vastagság esetén
Tárolási stabilitás	: 12 hónap hibátlan edényzetben

**Megj.:** 20°C-on mért adatok

#### Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület száraz, tiszta, pormentes és egy kissé érdesre csiszolt legyen.
Felhordási mód	: Zajtompító pisztollyal 3 ÷ 4 bar nyomás mellett kb. 20 cm távolságból. A felületi hullámmás mértékét lehet változtatni a szórólevegő nyomásának a szabályozásával, vagy a különböző nagyságú fúvókák alkalmazásával, mint az IMPA DISPRAY pisztollyon.
Hígítás	: 1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val csak abban az esetben, ha nagyon lapos réteget kívánunk elérni.
Száradási idő levegőn (20°C-on)	: pormentes : kb. 30 perc teljes száradás : kb. 24 óra

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

## BODY OC LC

**1531.**

### Hangszigetelő zajtompító védőbevonat

11/05/06 LRD/nz

Átfesthető

: kb. 30 perc elteltével bármilyen termékkel

**MEGJEGYZÉS: A DOBOZ HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FELRÁZANDÓ!**

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.