

# BODY OC A PENNELLO

# 1534.

## Ecsetes zajtompító és hangszigetelő védőbevonat

11/05/06 LRD/nz

### Termékleírás

Alkidgyanta alapanyagú zajtompító karosszériavédő kavicsfelverődés ellen. Felhordása ecsettel történik az autónak azokra a részeire, amelyeket a korrózió és a kerék által okozott kavicsfelverődésekből eredő ütődésektől védeni kell. Mindez jó zajtompító hatással párosul.

Gyors száradás, jó tapadás, jó védő és hagszigetelő képesség jellemzi, ütődésnek, kopásnak, ásványi olajaknak jól ellenáll.

Száradás után bármilyen típusú fedőlakkal átvonható.

### Felhasználási terület

A karosszéria területén alvázvédő, kerékház-védő. Alkalmas az ajtók alsó részére, a motorházban, a csomagtartóban történő felhasználásra. Az iparban hang- és hőszigetelőként használható fémlemezeken. (Ajtók, rekeszfalak, válaszfalak, motorháztetők, különböző lemezelt anyagok stb.)

### Műszaki jellemzők

Szín	: fekete
Kötőanyag tulajdonsága	: alkidgyanták
Száraz filmréteg	: selyemfényű, az ecsetcsíkok nyomával
Szárazanyag-maradék súlyban	: 78% ( ± 0,5)
Fajsúly	: 1.56 kg/l ( ± 0.02)
Viszkozitás	: 50000 ÷ 60000 mPas Brookfield RVT rpm 10 s 6
Kiadósság	: 3 ÷ 4 m <sup>2</sup> /kg 200 ÷ 300 µm vastagságnál
Tárolási stabilitás	: 12 hónap eredeti zárt csomagolásban

**Megj.:** 20°C-on mért adatok.

### Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület száraz, tiszta és pormentes, valamint kissé érdesre csiszolt legyen.
Felhordási eljárás	: ecsettel
Hígítás	: használatra kész, vagy ha vékonyabb rétegre van szükségünk akkor a 1605. cikksz. DILUENTE NITRO-val,
Száradási idő levegőn (20°C-on)	: pormentes : kb. 30 perc teljes száradás : kb. 24 óra
Átfesthetőség	: kb. 30 perc elteltével, bármilyen termékkel

### **MEGJEGYZES: HASZNÁLAT ELŐTT JÓL FELRÁZANDÓ !**

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLTATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.