

FONDOPAC

1828.

Kitöltő matt alapozó fedőlakk alá

27/07/05 LRB/nz

Termékleírás

Egykomponensű csiszolható kitöltő alapozó, a fafelület előkészítésére a színkeverő rendszerben található 1807. fényes és a 1808. matt szintétikus fedőlakk, vagy a 1103. fényes és 1107. selyemfényű TRE CIME felhordását megelőzően.

A konverterek és az alapszínek felhasználásával, a polivalens IMPASYSTEM színkeverőgép rendszer segítségével kifejlesztett alapozó.

Felhasználási terület

Fabútorok és nyílászárók szintétikus fedőlakkal történő bevonási rendszerében. Fedőlakk alá vasfelületre is alkalmas.

Műszaki jellemzők

Szín	: igény szerint
Terméktípus	: egykomponensű
Száraz filmréteg	: matt
Szárazanyag-maradék súlyban	: a fehér : 80 % (± 1)
Fajsúly	: a fehér : 1,69 kg/l (± 0,05)
Viszkózitás	: 55" (± 5")Coppa ISO-DIN 8
Kiadósság*	: 5 ÷ 6m ² /l két rétegben
Tárolási stabilitás 20 °C-on	: 24 hónap hibátlan edényben

*A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

MEGJ.: 20°C-on mért adatok.

Felhasználási mód:

Felületelőkészítés : **FAFELÜLET:** Az új fafelületre 1 vagy 2 rétegben felvinni a 1828. cikksz. FONDOPAC-ot. 18 ÷ 24 óra elteltével csiszolópapírral gondosan le meg kell csiszolni, majd felhordani 1 vagy 2 rétegben a 1807. vagy 1808. cikksz. ecsetes fedőlakkot.
ALUMÍNIUM: Az alumínium felületre való tökéletes tapadáshoz a 1091. cikksz. NEW PRIMER sajátos alapozót kell használni.

A termék elkészítése : Addig kell keverni, amíg a színe és az állaga egyenletes nem lesz.

Hígítás : szórófelhordásnál 15 ÷ 20%-ban a 1603. cikksz. DILUENTE SINTETICO, ecsetes vagy hengeres felhordásnál 5 ÷ 10%-ban a 1602. cikksz. ACQUA RAGGIA vagy 1637. cikksz. DILUENTE INODORE.

Felhordási mód : - levegőporlasztásos szórás : 1,5 ÷ 1,7mm-es átmérőjű fúvókával és 3 ÷ 4 atm nyomás mellett.
- ecsettel – hengerrel

Javasolt rétegvastagság : 60 ÷ 70 µm szárazon

Száradási idő 20°C-on : pormentes : 30 perc

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

FONDOPAC

1828.**Kitöltő matt alapozó fedőlakk alá**

27/07/05 LRB/nz

nyommentes
csiszolható: 2 óra
: 18 ÷ 24 óra múlva

Átvonhatóság : 24 óra múlva

MEGJEGYZÉS:

Magas környezeti páratartalom és túl vastagon felhordott festékréteg lassíthatja a filmréteg kikeményedését.

Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.