

TREND SPRAY

2000.

Színtelen alapozó műanyag felületre

04/10/04 LRB/nz

Termékleírás

A karosszéria területén használt valamennyi műanyag felületre alkalmas színtelen alapozó. Csiszolás nélkül átvonható csiszolható alapozókkal, nedves a nedvesre eljárásos alapozókkal és fedő festékekkel. Nehezen kezelhető felületen is garantáltan jól tapad.

Felhasználási terület

Karosszéria és ipar.

Műszaki jellemzők

Szín	:	színtelen
Terméktípus	:	egykomponensű
Fajsúly	:	0,74 kg/l (± 0,01)
Kiadósság*	:	1,8 ÷ 2,1 m ² patrononként
Tárolási stabilitás	:	12 hónap hibátlan kiszereelésben

* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

Felületelőkészítés	:	A felület száraz, tiszta, olaj-, kátrány-, valamint sárfoltoktól mentes legyen. A műanyag felületet vízzel és szappannal gondosan le kell mosni, majd a 1618. kódsz. ANTISILICONE termékkel zsírtalanítani kell.
A termék elkészítése	:	A patront használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni.
Felhordási mód	:	A felülettől 25 ÷ 30 cm távolságban felszórni.
Javasolt rétegvastagság	:	5 ÷ 10 µm szárazon
Száradási idő levegőn (20°C-on)	:	Pormentes : kb. 2 perc Fogásbiztos : kb. 5 perc
Átfesthető	:	Kb. 10 ÷ 15 perc múlva. Ha még további alapozó, pasztell fedőréteg, vagy dupla réteg felhordására van szükség hajlékony vagy nagyon hajlékony felületre, akkor a termékhez feltétlen szükséges hozzáadni a 1537. kódsz. FLEXING rugalmasító terméket, annak alkalmazástechnikai leírásában megjelölt arányban.

Az autókarosszéri területén alkalmazott műanyagfajták:

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körön kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

TREND SPRAY

2000.

Színtelen alapozó műanyag felületre

04/10/04 LRB/nz

PP	= polipropilén
PE	= polietilén
PP/EPDM	= polipropilén/módosított gumi
PE/EPDM	= polietilén/módosított gumi
ABS	= akrilnitril-butadién gyanta
PA	= poliamid
PPO	= polifeniloxid
PVC	= polivinilclorid
PUR	= poliuretán
P.D.T.	= tereftált polibutilén (Pocan)

Megj.: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végzésének a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.