

UNIPRIMER SPRAY

2001.

Pigmentet tartalmazó alapozó műanyag és fémfelületre

04/10/04 LRB/nz

Termékleírás

Univerzális alapozó műanyag és fémfelületre, könnyűötvözetre és horganyzott lemezre. Nehezen kezelhető felületre is kiválóan tapad; csiszolás nélkül átvonható csiszolható alapozókkal, nedvesre a nedvesre eljárásos alapozókkal és fedő festékekkel.

Felhasználási terület

Karosszéria és ipar.

Műszaki jellemzők

Szín	:	szürke
Terméktípus	:	egykomponensű
Fajsúly	:	0,77 kg/l (± 0,01)
Kiadósság*	:	0,7 ÷ 0,8 m ² patrononként
Tárolási stabilitás	:	12 hónap hibátlan kiszereelésben

* A kiadósságot sima és szabályos felületre vonatkozó javasolt vastagság szerint számították ki.

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

Felületelőkészítés	:	A felületet vízzel és szappannal gondosan le kell mosni, majd a 1618. kódsz. ANTISILICONE termékkel zsírtalanítani kell.
A termék elkészítése	:	A patronot használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni.
Felhordási mód	:	A felülettől 20 - 25 cm távolságban felszórni.
Javasolt rétegvastagság	:	20 ÷ 30 µm szárazon
Száradási idő levegőn (20°C-on)	:	Pormentes : kb. 2 perc Fogásbiztos : kb. 10 ÷ 20perc
Átfesthető	:	15 ÷ 20 perc múlva. Ha az UNIPRIMER SPRAY felülfestése a felhordás után 12 órával történik, akkor javasolt a filmréteget a Scotch Brite-tal megrücskösíteni, hogy a felülhordott termék jobban tapadjon. Ha még további alapozó, pasztell fedőréteg, vagy dupla réteg felhordására van szükség hajlékony vagy nagyon hajlékony felületre, akkor a termékhez feltétlen szükséges hozzáadni a 1537. kódsz. FLEXING rugalmasító terméket, annak alkalmazástechnikai leírásában megjelölt arányban.

Az autókarosszéri területén alkalmazott műanyagfajták:

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

UNIPRIMER SPRAY

2001.

Pigmentet tartalmazó alapozó műanyag és fémfelületre

04/10/04 LRB/nz

PP	= polipropilén
PE	= polietilén
PP/EPDM	= polipropilén/módosított gumi
PE/EPDM	= polietilén/módosított gumi
ABS	= akrilnitril-butadién gyanta
PA	= poliamid
PPO	= polifeniloxid
PVC	= polivinilclorid
PUR	= poliuretán
P.D.T.	= tereftált polibutilén (Pocan)

Megj.: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.