

BUMPER SPRAY

2002.

Rücskösítő festék műanyag lökhárítóra és díszlécre

04/10/04 LRB/nz

Termékleírás

Alkidgyanta és akrilgyanta alapú festék. A személygépkocsi lökhárítóinak a készítése során alkalmazott legtöbb műanyag felületre kitűnően tapad. (Polipropilén, polikarbonát, ABS, Pocan, xenoy, merev poliuretán, üvegszállal dúsított poliészter stb.; egyetlen kivétel a polietilén és az ezt tartalmazó keverékek.)

A BUMPER SPRAY-t gyorsan szárad, kitűnően tapad, az időjárási viszontagságoknak és a külső mosásnak kitűnően ellenáll.

Fedő termékként alkalmazható egy rétegben, vagy a karosszériában használt oldószer alapú normál akril lakkokkal felülfestendő tapadó alapozóként.

Felhasználási terület

A karosszéria területén a műanyag lökhárítók újrafestésére alkalmas, hogy visszakapják eredeti jellegüket; ill. alapozóként a műanyag felületre használt „Fibrato Repair” kitt vagy a különböző színű poliuretán lakkok felhordása előtt.

Műszaki jellemzők

Szín	: fekete - sötétszürke
Kötőanyag tulajdonsága	: alkid- és akrilgyanta keverék
Száraz filmréteg	: selyemfényű – 15 ÷ 20 gloss (Gardner 60°C)
Fajsúly	: 0,88 kg/l (± 0.01)
Kiadósság	: 0,54 ÷ 0,89 m ² patrononként
Tárolási stabilitás	: 12 hónap hibátlan kiszereelésben

Megj.: 20°C-on mért adatok

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: A felület száraz, tiszta, olaj-, kártány-, valamint sárfoltoktól mentes legyen. A 1618. kódsz. ANTISILICONE oldószerrel benedvesített rongydarabbal le kell tisztítani a részt, hogy a szilikon és fénysítőviasz maradványait eltávolítsuk.
A termék elkészítése	: A patront használat előtt 2 percen keresztül jól fel kell rázni.
Felhordási mód	: A felülettől 25 - 30 cm távolságban felszórni.
Javasolt rétegvastagság	: 50 ÷ 100 µm Nem szükséges vastag rétegben felhordani.
Száradási idő levegőn (20°C-on) 80 ÷ 100 µm vastagságnál	: Fogásbiztos : kb. 30 perc Teljes száradás : kb. 8 óra
Átfesthető	: 4 ÷ 6 óra múlva bármilyen típusú oldószeres festékekkel,

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

BUMPER SPRAY

2002.

Rücskösítő festék műanyag lökhárítóra és díszlécre

04/10/04 LRB/nz

akár egy- vagy kétkomponensűvel.

Megj.: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és tesztek végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük, forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ !

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.