

TOP COATING FOR BARRIER

0755.

Vizesbázisú fedőlakk Barrierhez

22/05/03 LRB/nz

Termékleírás

Különleges gyantákkal kifejlesztett vízzel hígítható, vizesbázisú fedőlakk. Jól tapad az előzőleg megcsiszolt vasra, horganyzott lemezre, rozsdagátlóra, és különösen alkalmas fedőlakként a BARRIER hőre duzzadó festék bevonására.

A termék beltéren és kültéren egyaránt igen tartós, de vigyázni kell, hogy a frissen festett részeket eső, köd vagy harmat ne érje.

Felhasználási terület

Úgy a vizesbázisú, mint az oldószeres BARRIER-hez védőréteggként használatos, de más, egyéb módon védett dolog pl. ajtók, ablakok, keretek, tokok stb. bevonására is alkalmas.

Műszaki jellemzők

Szín	: RAL 7032 szürke
Kötőanyag tulajdonság	: módosított akril
Száraz filmréteg	: selyemfényű
Szárazanyag-maradék súlyban	: 63% (± 2)
Fajsúly	: 1,35 kg/l (± 0,03)
Viszkozitás	: 30" Coppa ISO-DIN 8
pH érték	: 8,3 ÷ 8,5
Felhordási mennyiség*	: 6 ÷ 7 m ² /l
Tárolási stabilitás	: 12 hónap eredeti zárt csomagolásban

*A felhordási mennyiségre vonatkozó adatok sima és szabályos felületen mért adatok.

Megj.: 20°C-on mért adatok.

Felhordási mód

Felületelőkészítés	: Vasra, horganyzott lemezre és valamennyi rozsdagátló termékre közvetlenül felhordható. A felület tiszta, zsír-, olaj-, kátrány és olajos anyagtól mentes legyen. A TOP COATING a jól megszáradt BARRIER-re közvetlenül felhordható.
--------------------	---

A termék elkészítése : Gondosan el kell keverni amíg egységes állaga és színe lesz.

Felhordási eljárás : - levegőporlasztásos dukkozópisztoly
- air less

Hígítás : használatra kész, esetleg max. 5% vízzel hígítható.

Javasolt rétegvastagság : 50 ÷ 60 µm egy réteggel érhető el.

Száradási idő 20°C-on : pormentes : 20 perc
fogásbiztos : 50 perc
teljes kikeményedés : 24 óra

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.

TOP COATING FOR BARRIER

0755.

Vizesbázisú fedőlakk Barrierhez

22/05/03 LRB/nz

FIGYELMEZTETÉS: A terméket csak egy rétegben kell felvinni, és nem szabad átfesteni.

MEGJEGYZÉS: A 80%-ot meghaladó relatív páratartalom és +8°C alatti hőmérséklet esetén nem szabad felhasználni.

NEM FAGYÁLLÓ! +8°C feletti hőmérsékleten kell tárolni.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazástechnikai leírásban közölt tájékoztatás jelenlegi legjobb tapasztalatainkra és műszaki ismereteinkre alapul, de ez nem zárja ki azt, hogy felhasználóink előzetes próbákat és teszteket végezzenek a helyi adottságoknak megfelelő helyes felhasználás meghatározása érdekében. További műszaki tájékoztatásért, valamint egyedi bevonatrendszerekhez történő felhasználás és különleges felhordás esetén kérjük forduljon MŰSZAKI SZOLGÁLATUNKHOZ!

Ez az alkalmazástechnikai leírás minden előző leírást érvénytelenít és helyettesít. Kérjük ellenőrizze, hogy a legutolsó változat meglegyen. A megjelölt adatok arra szolgálnak, hogy termékeink használatát megkönnyítsék ügyfeleinknek. De az ellenőrzési körén kívül eső munkákért a gyártó nem felelős.