



## FELHORDÁSI LEÍRÁS

CÍKKSZÁM:  
PB0027019 „A” rész  
PB0027020 ATTIVATORE

06/03/2007 LRB/nz

MEGNEVEZÉS : CONVERTER - PUR 420 g/liter

KEVERÉSI ARÁNY : Súlyban: 100+50 a 4545. edzővel

FAZÉKIDŐ : 1 óra 30 perc

JELLEMZŐ VASTAGSÁG : 50–70  $\mu$  szárazon

JELLEG : > 95 gloss

KIADÓSSÁG : 8 - 9  $m^2/kg$

FELHORDÁSI FELTÉTELEK : 20°C és < 65% relatív páratartalom

FELHORDÁSI MÓD : Hagományos szórás: 1,2 – 1,4 mm  $\varnothing$  fúvóka  
légnyomás: 2,5 – 3,5 bar

HÍGÍTÁS : **25% PB0027020. Attivatore**

SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-on : Fogásbiztos : 6 – 8 óra  
Átszáradás : 24 óra

MEGJEGYZÉS : Rétegszám :  $\frac{1}{2}$  réteg + 1 normál réteg  
Rétegek közötti idő: max. 5 perc  
Zsugorodás kemencében történő szárítás előtt :  
max. 10 perc 20 –22°C-on  
Szárítás kemencében : 35 – 40 perc 60°C-on  
**MEGJ.:** Az ATTIVATORE hozzáadása után 5 percet várni kell  
mielőtt a terméket felhordjuk.  
A javasolt rétegvastagságot be kell tartani. (50–70 mikron  
szárazon)

MD 7.3.05-00 Felhordási leírás